

NUM. CLIENT	PÀGINA
11794	1 de 1

ALBARÀ	
Data	Número
03-06-2025	11 / 239998

Expedició	Pes Total
20.816	333

CONSTRUCCIONES A.M. LLORENS SL

C/ SANT QUINTI 56 -APARTAT NUM 1
08776 SANT PERE RIUDEBITLLES
BARCELONA
NIF/DNI: B60720117 Telf: 93.8995954

CODI	ARTICLE	QUANTITAT	UM	PREU	DTE	IMPORT
261-200-00003	<<< PEDIDO: 10/615057 >>> 1 BARRA HEB 200 x5,300	0,333	TM	990,00		329,67
261-TALL	Cortar a Medida.....	1,000	UN	19,78		19,78
	DESTI: CARRER CADAQUES 106 CAN ROS TELF. 627577723					
ATENCIÓ:						

- ELS LLIGAMS O ESLINGUES (EN CAS D'HAVER-N'HI) SÓN PER CONFORMAR EL PAQUET I D'UN SOL ÚS. NO PODEN SER UTILITZATS COM A PUNT D'ENGANXALL.

- L'EMPRESA NO ES FA RESPONSABLE DE L'ÚS INADEQUAT DELS MATEIXOS.

- CAL REVISAR LES QUANTITATS, LES MIDES I LES QUALITATS DELS MATERIALS LLIURATS. PASSATS 3 DIES DONAREM EL MATERIAL COM A CORRECTE.

- NO S'ACCEPTARAN DEVOLUCIONS DE MATERIAL QUE HAGI ESTAT MANIPULAT

TOTAL BRUT	SERV. LOGISTICS	BASE IMPOSABLE	%	IVA	REC. EQ.	TOTAL
349,45	30,00	379,45	21,00	79,68		459,13
			21,00			

La venda s'entén feta amb reserva de domini a favor del venedor fins el pagament total d'aquesta.

DESTINACIÓ	CONFORME	
		AESTELLE
	Segell i signatura	

D'acord amb el dret d'informació establert en l'article 12 del Reglament General de Protecció de Dades i sobre la base de l'article 11 de la LOPDGDD, se li facilita tota la informació sobre el tractament de les seves dades personals en la següent URL : Informació Laboral Group
<https://intranet.laboralrgpd.com/rgpdA/index.php?id=20952.44936>

Segons l'article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i per complir amb les activitats de coordinació empresarial mitjançant el següent document queda informat de les normes de seguretat, mesures d'emergència i equip de protecció individual obligatoris a utilitzar dins de les nostres instal·lacions.

Igualada 03/06/2025

La empresa XBsteel Trade, S.L. con CIF. B-67423137, certifica que el material suministrado corresponde a los certificados adjuntos.


Este certificado corresponde al material suministrado en los albaranes detallados a continuación:

Cliente: CONSTRUCCIONES A.M. LLORENS SL

Obra...: INDETERMINADO

Serie	Albarán	Material
11	239998	HEB 200 [1 * 5,300]

Atentamente



Departamento de calidad

PROVEEDOR:

FECHA:

COMPANÍA ESPAÑOLA DE LAMINACION, S.L.
OFICINAS: c/Ferralla,12 Pol.Ind. "SAN VICENTE"
08755 Castellbisbal (BARCELONA) Spain
NIF: B-59/559351 Sociedad Unipersonal
Teléfono: +34 93 773 04 00 - Fax: +34 93 772 02 76
Calidad: +34 93 817 66 84 - Fax: +34 93 773 05 52



CERTIFICADO DE INSPECCION EN 10.204:2004, Tipo 3.1.

Norma: EN 10025-1,2/2004-2019 Cliente: XBSTEEL TRADE, S.L. Destino: XAVIER BISBAL, S.L. N° Documento: 202478519
Tipo: S 275 JR +AR ctra C-244 Igualada-Sitges Km. 1,4 CRTA. IGUALADA-SITGES, KM. 1,4 N° pedido : 10911401/10912072
N. Med.: EN 10365/2017 08788 VILANOVA DEL CAMÍ 08788 VILANOVA DEL CAMÍ Su pedido : 4/6241/4/6284
N. Tol.: EN 10034/93 España España
N/Ref: 04324166
(B23-31B01)

MATERIAL	COLADA	ANALISIS QUIMICO															PROPIEDADES MECANICAS			
		C	MN	SI	S	P	CR	NI	CU	MO	V	W	AL	N	TI	CEV	Re	Rm	A5	
S 275 JR +AR HEB140 L.18.1M	<u>CE256837</u>	%	0,080	0,660	0,160	0,023	0,028	0,130	0,120	0,400	0,017	0,002	0,004	0,002	0,0106	0,001	0,256	317	447	30,0
S 275 JR +AR HEB140 L.16.1M	CE256840		0,070	0,660	0,160	0,030	0,025	0,120	0,110	0,420	0,017	0,002	0,005	0,002	0,0096	0,001	0,243	309	440	35,2
S 275 JR +AR HEB200 L.15.1M	<u>CE256989</u>		0,100	0,620	0,140	0,009	0,030	0,120	0,120	0,380	0,020	0,002	0,005	0,002	0,0108	0,001	0,262	318	448	29,2
S 275 JR +AR HEB200 L.15.1M	CE256992		0,090	0,630	0,160	0,026	0,029	0,190	0,140	0,390	0,023	0,002	0,006	0,002	0,0114	0,001	0,276	314	458	35,4
S 275 JR +AR HEB240 L.12.1M	CE634843		0,090	0,640	0,160	0,025	0,030	0,150	0,140	0,460	0,023	0,003	0,007	0,002	0,0088	0,001	0,272	311	441	28,5

- Material apto para galvanizar: $0.14 \leq Si \leq 0.25$ y $P \leq 0.035$.
- Condiciones superficiales según norma EN 10163-3 Clase Cl.
- Usos previstos: Construcción de edificios e ingeniería civil.
- Durabilidad: Prestación no determinada.
- Sustancias reguladas: Prestación no determinada.



Castellbisbal, 28.05.2025
Juan Diego Martínez Gálvez
Jefe de Control de Calidad

Productos laminados en caliente de aceros estructurales.
por el presente certificamos que el material entregado cumple con
los términos del pedido.

CELSA
BARCELONA

Cia. Española de Laminación, S.L.
Carrer de la Ferralla, 12 Pol. Ind. San Vicente
Castellbisbal-Barcelona, España

Anexo al Certificado / Certificate annex

Documento de referencia / Reference document:
Pedido / PO Number: **10911401/1**
Entrega / Delivery: **202478519**
Referencia / Reference:

Por el presente certificamos que el material entregado cumple con los términos del pedido y es conforme con el Reglamento (UE) N° 833/2014 de 31 de julio de 2014 relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania y con todas sus posteriores actualizaciones.


We hereby certify that the delivered material complies with the terms of the order and are in conformity with the EU Regulation n° 833/2014 and all further amendments accordingly of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions desestabilising the situation in Ukraine.

Modo de producción - Steel making

Acería de horno eléctrico de arco - Electric arc meltshop:
Cia. Española de Laminación, S.L. - España

Laminación en caliente / Frío - Hot/Cold Rolling Mill:
Cia. Española de Laminación, S.L. - España

Códigos arancelarios de los productos relacionados en este documento
/Related products HS Codes:
72163310, 72163390



0099

Compañía Española de Laminación S.L.
C/ Ferralla nº12,
Polígono Industrial San Vicente S/N
08755 Castellbisbal, Barcelona (España)
06

CELSA01BCN

celsa
barcelona

EN10025-1:2004

Productos laminados en caliente de aceros para
estructuras, tipos S235/S275/S355 y grados JR/J0/J2

Utilización en estructuras soldadas, atornilladas y remachadas

Características esenciales	Prestaciones								
Tolerancias dimensionales y de forma	EN 10056-2	Ángulos Lados Iguales (L)							
	EN 10058	Barras Rectangulares							
	EN 10059	Barras Cuadradas							
	EN 10060	Barras Redondas							
	EN 10024	IPN							
	EN 10034	IPE/HE/UB/UC							
	EN 10279	UPE/UPN/PFC							
Alargamiento (%)	Según tipo y grado	Según espesor nominal (mm)							
		≥3540	>40563	>635100					
	S235JR / JO / J2	26	25	24					
	S275JR / JO / J2	23	22	21					
	S355JR / JO / J2	22	21	20					
Resistencia a la tracción (MPa)	Según tipo y grado	Según espesor nominal (mm)							
		≥ 5100							
	S235JR / JO / J2	360 a 510							
	S275JR / JO / J2	410 a 560							
	S355JR / JO / J2	470 a 630							
Límite elástico (MPa)	Según tipo y grado	Según espesor nominal (mm)							
		≤16	>16≤40	>40≤63	>63≤80	>80≤100			
	S235JR / JO / J2	235	225	215	215	215			
	S275JR / JO / J2	275	265	255	245	235			
	S355JR / JO / J2	355	345	335	325	315			
	Resistencia flexión por choque (Julios)	Según tipo y grado	Temperatura (°C)	Espesor nominal ≤150 mm					
S235/275/355 JR		20	27						
S235/275/355 JO		0	27						
S235/275/355 J2		-20	27						
Soldabilidad (Composición Química)		Según tipo y grado	CEV% máx						
		≥3540	>30≤40	>40≤150					
	S235JR / JO / J2	0,35	0,35	0,38					
	S275JR / JO / J2	0,40	0,40	0,42					
	S355JR / JO / J2	0,45	0,47	0,47					
Durabilidad (Composición Química)	Según tipo y grado	C % máx	Si % máx	Mn % máx	P % máx	S % máx	N % máx	Cu % máx	
		≤40	>40						
	S235JR	0,19	0,23	---	1,50	0,045	0,045	0,014	0,60
	S235JO	0,19	0,19	---	1,50	0,040	0,040	0,014	0,60
	S235J2	0,19	0,19	---	1,50	0,035	0,035	---	0,60
	S275JR	0,24	0,25	---	1,60	0,045	0,045	0,014	0,60
	S275JO	0,21	0,21	---	1,60	0,040	0,040	0,014	0,60
	S275J2	0,21	0,21	---	1,60	0,035	0,035	---	0,60
	S355JR	0,27	0,27	0,60	1,70	0,045	0,045	0,014	0,60
	S355JO	0,23	0,24	0,60	1,70	0,040	0,040	0,014	0,60
	S355J2	0,23	0,24	0,60	1,70	0,035	0,035	---	0,60